



Aplicaciones

1	2	3	4	5
Zona de colada	Zona de impacto	Zona de soplado de gases	Pared de cuchara	Zona de escorias
Cemento para sellado de buza interna Cemento para sellado placas corredera	Placa de impacto Hormigón de relleno	Bloque portatapón poroso Hormigón de relleno alrededor del bloque	Hormigón de relleno en arranque de pared Aplisonable de relleno en arranque de pared	Hormigón de remate de coronación de cuchara Masa plástica de remate de coronación
Bloque portabuza	Hormigón para reparación en caliente	Aplisonable de relleno alrededor del bloque	Masa entre pared de trabajo y seguridad	de cuchara Aplisonable de relleno
Hormigón de relleno alrededor de Bloque Hormigón para reparación en caliente	Cemento para juntas	Cemento para montaje de tapón poroso Hormigón para reparación en caliente	Cementos para juntas Mortero para reparación de pared de seguridad	pared de trabajo / seguridad Cemento de unión para ladrillos de seguridad

Nuestros productos

Zonas	Aplicaciones	Productos
1) Zona de colada	Cementos para sellado de buza interna	Refracol 29 DK, 29 SDG1 S478 G2
	Cemento para reparación en caliente de la buza interna	Refracol MI4
	Cementos para montaje de las placas del cierre corredera	Refracol 620,620 A, 286 AC
	Bloque portabuja de hormigón ULC base alúmina tabular	Refravibre 99 D
	Bloque portabuja de hormigón LC alúmina-espinela	Refravibre S 390
	Hormigón de alúmina tabular para relleno alrededor portabuja	Beton 9400, 9400 SLC FF
	Hormigón autocolable de alúmina-espinela para relleno alrededor portabuja	Castalone S 712 F
2) Zona de impacto	Placa de impacto en hormigón ULC base alúmina-espinela	Refravibre SM 692
	Hormigón de relleno autocolable base alúmina-espinela	Castalone S 712 F
	apisonada seca de magnesia reparada en caliente	Mixomag 785 H
	Cementos de unión de piezas de AA y AMC	Refracol 6 A72, 6T
3) Zona de soplado de gases	Bloque portatapón en hormigón de AA o alúmina-espinela	Refravibre 99 D, S 390
	Hormigones de AA para relleno alrededor del bloque	Beton 9400, 96 A
	Apisonable de alúmina tabular para relleno alrededor del bloque	Refram 492
	Cementos de AA de ligado cerámico para montaje del tapón poroso	Refracol 29 B, 26ASG DP
	Cementos de AA de ligado químico para montaje del tapón poroso	Refracol 620, 620 A
	apisonada seca de magnesia reparada en caliente	Mixomag 785 H
4) Pared de cuchara	Hormigones de AA para relleno en arranque de pared	Beton 955 D, Rv 483 RTC
	Hormigón LC con 65% de alúmina para muros de seguridad	Refravibre 465 RTC
	Hormigón de alúmina-espinela para cierre del fondo de cuchara	Castalone S 712 F
	Apisonable de AA para relleno en arranque de pared	PR 287, PR 288, PR 290
	Masa de relleno entre pared de trabajo y seguridad	Caloref 94, 88 G12
	Cementos para unión de ladrillos de AA en pared de trabajo	Refracol 6 A72, 6 T
	Cementos de unión para ladrillos de seguridad	Refracol 6, 8 A, 6A72
	Cementos de fraguado químico para unión de ladrillos aislantes	Refracol 12 A
	Masa plástica para reparación de pared de seguridad	PR 116 CA
	Hormigón bicomponente para la reparación de muros de seguridad	Refravibre H 882 T
Cementos de relleno de grietas	Refracol 6, 306 T1	
5) Zona de escorias	Hormigón de remate de coronación de cuchara	Beton 955 D, Rv 483 RTC
	Bloques de material híbrido metal/cerámica	FibroCeram
	Masa plástica de remate de coronación de cuchara	PR 116 CA
	Masa de relleno entre pared de trabajo y seguridad	Caloref 88 G12
	Cemento de cromita para unión para ladrillos de seguridad	Refracol 7