



Applications

1	2	3	4	5
Zone de coulée	Zone d'impact	Zone de brassage	Paroi de poche	Zone laitier
Ciment pour busette interne Ciment pour tiroir de poche Brique de siège de coulée	Dalle d'impact Béton de blocage Béton de réparation chaud	Brique de siège de Brassage Béton de blocage autour de la BS Pisé de blocage autour de la BS	Béton de blocage de bas de paroi Pisé de blocage de bas de paroi Pisé de calage entre usure/sécurité	Béton de blocage de haut de poche Mortier de blocage de haut de poche Pisé de calage entre usure/sécurité
Béton de blocage de BS de coulée Béton de réparation à chaud	Ciment jointoiment	Ciment de montage du bouchon poreux Béton de réparation à chaud	Ciments de jointoiment Réparation paroi de sécurité	Ciment de briques de sécurité

Nos Produits

Zones	Applications	Produits
1) Zone de coulée	Ciments pour scellement de la busette interne	Refracol 29 DK, 29 SDG1, S478 G2
	Ciment pour réparation à chaud de la busette interne	Réfracol MI4
	Ciments de montage des plaques tiroir de poche	Refracol 620, 620 A, 286 AC
	BS de coulée en béton ULC base alumine tabulaire	Refravibre 99 D
	BS de coulée en béton LC alumine-spinelle	Refravibre S 390
	Béton d'alumine tabulaire pour blocage de BS	Beton 9400, 9400 SLC FF
	Béton auto-coulable alumine-spinelle autour de la BS	Castalone S 712 F
2) Zone d'impact	Dalle d'impact en béton ULC base alumine-spinelle	Refravibre SM 692
	Béton de blocage auto-coulable base alumine-spinelle	Castalone S 712 F
	Pisé sec magnésien de réparation à chaud	Mixomag 785 H
	Ciments de jointoiement des briques HTA et AMC	Refracol 6, 6 A72, 6T
3) Zone de brassage	BS de brassage en béton HTA / alumine-spinelle	Refravibre 99 D / S 390
	Bétons HTA pour blocage de BS	Beton 9400, 96 A
	Pisé à damer en alumine tabulaire pour blocage de BS	Refram 492
	Ciments HTA à prise céramique pour montage du BP	Refracol 29 B, 26 ASG DP
	Ciments HTA à prise chimique pour montage du BP	Refracol 620, 620 A
4) Paroi de poche	Bétons HTA pour blocage de bas de paroi	Beton 955 D, Rv 483 RTC
		Refravibre 465 RTC
		Castalone S 712 F
	Pisés à damer HTA pour blocage en bas de paroi	PR 287, PR 288, PR 290
	Pisés de calage entre parois d'usure et de sécurité	Caloref 94, Caloref 88 G12
	Pisé de calage 85% MgO entre usure et sécurité	Calomag 85
	Ciments de jointoiement de briques HTA d'usure	Refracol 6 A72, 6 T
	Ciments de jointoiement de briques de sécurité	Refracol 6, 8A, 6A72
	Ciment colle de jointoiement de briques légères	Refracol 12 A
	Mortier plastique pour réparation de la paroi de sécurité	PR 116 CA
	Bi-composant truellable pour réparation de la sécurité	Refravibre H 882 T
Ciments pour reboucher les fissures en paroi de sécurité	Refracol 6, 306 T1	
5) Zone laitier	Béton de blocage de haut de poche	Beton 955 D, Rv 483 RTC
	Blocs Haut de Poche en matériau hybride métal/céram.	En FibroCeram
	Pisé de calage entre parois d'usure et de sécurité	Caloref 88 G12
	Ciment de chromite pour maçonnerie briques de sécurité	Refracol 7