



## Applications

1	2	3	4
Cœur de voûte	Paroi de cuve	EBT	Chenal de coulée
Voûtain monolithique	Pisé à damer pour blocage de briques	Pisé à damer pour blocage de briques EBT	Pisé à damer pour chenal et trou de coulée
Béton de blocage du cœur de voûte	Ciment de maçonnerie des briques de sécurité	Pisé de réparation à chaud de l'EBT	Pisé de réparation à chaud du chenal
Ciment de maçonnerie des briques de voûte	Ciment pour le collage de l'isolant thermique	Béton de réparation à chaud de l'EBT	Chenal de coulée monobloc en béton
Béton de blocage des passages d'électrodes	Backfill entre usure et sécurité		Trou de coulée monobloc en béton
Pisé de blocage des passages d'électrodes			Béton de réparation à chaud du trou de coulée
Passages d'électrode monoblocs			

## Nos Produits

Zones	Applications	Produits
1) Cœur de voûte	Voûtain monobloc en béton ULC base Bauxite Voûtain monobloc en béton ULC base alum. tabulaire Bétons de blocage du cœur de voûte Bétons de blocage des passages d'électrodes Béton auto-coulable base alumine tabulaire Pisés à damer pour bloquer les passages d'électrodes Passages d'électrode monoblocs Ciments de maçonnerie des briques de voûte	en Refravibre 870, 890 en Refravibre 910 S, 930 Beton 9400 SLCC FF, Beton 9400 ISB Castalone C496 PR 290, Refram 492 en Refravibre 870, 890 Refracol 6 A72, 6 T
2) Paroi de cuve	Pisés magnésiens pour blocage des briques d'usure Backfill entre parois d'usure et de sécurité Ciments de maçonnerie des briques de sécurité Ciments pour le collage de l'isolation thermique Béton de gunitage pour réparer autour du trou de coulée	Mixomag 55, 192 Calomag 85 Refracol 7, 6A72, 8 Refracol 12A, ATAC 30 Remag 391
3 EBT	Pisé de blocage des briques d'EBT Pisé MgO de réparation à chaud de l'EBT Béton autocoulable de réparation à chaud de l' EBT	Mixomag 192, 55 Mixomag 192 Castalone S 712 F
4) Chenal de coulée	Pisé de blocage du chenal de coulée Pisé sec de réparation à chaud de chenal de coulée Chenal de coulée monobloc en béton HTA dopé SiC Chenal de coulée monobloc HTA dopé Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Béton bi-composant pour réparation chenal de coulée Trou de coulée monobloc en béton HTA dopé SiC Trou de coulée monobloc en béton HTA dopé Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Béton de gunitage pour réparer autour du trou de coulée	Caloref 94 Mixomag 785 H en Refravibre K 780 en Refravibre 382 A12 Refravibre H894 en Refravibre K 780 en Refravibre 382 A12 Remag 391